



WHITECHEM JTP 235

1 – ÜRÜN TANIMI

WHITECHEM JTP 235 boru izolasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmış çift komponentli sert bir köpüktür. Özel formülasyonu sayesinde kaliteli bir hücre yapısı, iyi yapışma ve izolasyon değerine sahiptir. Ürün EN 1301-1 Avrupa yangın sınıflandırma normlarına göre E sınıfındadır.

2 – FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

	Birim	Polyol Blend	İzosiyanat	Test Metodu
Görünüm*	Görsel	Görsel	Görsel	-
Renk*	-	Sarı	Koyu kahve rengi	-
Viskozite(25 °C)	mPa.s	400±100	150 - 260	TS 5833-EN ISO 3219
Özgül Ağırlık (20°C)	g/ml	1,13±0,01	1,24±0,01	TS EN ISO 2811-1

* Kontrollü parametreler

3 – TEST DEĞERLERİ

	Birim	Makine Karışımı
Karışım oranı	g.	100 : 110
Kremleşme süresi	sn.	35-40
Jelleşme süresi	sn.	180-200
Yüzey Kuruması	Sn.	280-300
Yoğunluk	Kg/m ³	35-37
Lambda (λ)	(W/m.K)	0,022

- Poliüretan malzeme neme duyarlı olduğundan her zaman hava almayan kapalı ambalajlarda saklanmalıdır.
- Polyol karışımı kullanımdan önce karıştırılmalıdır.

	Birim	Değer
Polyol Sıcaklığı	°C	20-22
Isosiyanat Sıcaklığı	°C	20-22
Kalıp Sıcaklığı	°C	35-45

**4- DEPOLAMA**

	Birim	Polyol Blend	İzosiyanat
Depolama sıcaklığı	°C	15 – 25	15-25
Raf ömrü (*)	Ay	6	6

*Kapalı orijinal varillerde ve önerilen ısı koşullarında kuru bir yerde depolanmaları halinde.

5- GÜVENLİK

Poliüretan sprej sistem sağlığa önemli bir tehlikeye sahip değildir. Endüstriyel ürün kullanımında gereken önlemler incelenmelidir, göz ve deri ile temastan kaçınılmalıdır. Ürün yutulmamalıdır. Bütün hijyenik önlemler kullanıcı tarafından alınmalıdır.

Ürün güvenlik bilgisi için lütfen SDS formuna Bakınız.

6- NOT

AKKİM ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve AKKİM'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında AKKİM'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle AKKİM ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde AKKİM tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan AKKİM sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. AKKİM'in ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün AKKİM'e başvurarak temin edebilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.